

SEMIN

CE 78

RAPIDE 2h

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

REDOUBLEMENT
5 HEURES

IDEAL TEMPS
FROID ET HUMIDE



UTILISATION
2h
SECHAGE
4/6h



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



POIDS NET
5 KG

SEMIN

F COLLE-ENDUIT POUR BANDES A JOINT

Bandes associées : MARCO PAPER - SOROPA - SEMIN
EMPLOIS VISÉS. Traitement des joints : des ouvrages en plaques définies au DTU n° 25.41 et DTU 25.42 (cloisons, plafonds et habillages), des complexes et sandwichs de doublage plaques de plâtre/isolant, des cloisons en plaques sur réseau.
APPLICATION. Se reporter à la fiche technique.
PREPARATION. Gâchage : verser lentement 1 kg de poudre dans environ 0,42 litre d'eau. Malaxage : main ou machine. Durée d'utilisation : 2 heures. Température d'utilisation : supérieure à 5° C.
DUREE D'UTILISATION. 9 mois, à compter de la date ci-contre en emballage d'origine, conserver à l'abri de l'humidité.

POIDS NET 5 KG - APPLICATION MANUELLE

D FUGENFÜLLER ZUM EINLEGEN VON FUGENBAND

ANWENDUNG. Kleber für die Verarbeitung der Fugenbänder zwischen Gipsplatten mit schmalem Rand (Aus der Technik Fugenband und Kleber). Verspachteln von Gipskarton, Platten mit Fugenbändern.
GEBRAUCHSANWEISUNG. Vorbereitung : 1 kg Puder in 0,42 l Wasser geben. Verwendungszeit : 2 Stunden. Nicht unter 5 Grad verwenden.
GEBRAUCHSANWEISUNG. Vorbereitung : 1 kg Puder in 0,42 l Wasser geben. Verwendungszeit : 2 Stunden. Nicht unter 5 Grad verwenden.

NETTOGEWICHT 5 KG - HAND VERARBEITUNG

GB ADHESIVE COATING FOR JOINT TAPE

APPLICATION. Adhesive coating used for joints between plasterboard with slim borders.
DIRECTIONS FOR USE. Mixing : 1 kg powder for 0,42 l of water. Use time : 2 hours. Can't be used under + 5° C.

NET WEIGHT 5 KG - HAND USE

NL PLEISTER VOOR VOEGEN VAN GIPSPLATEN MET BANDEN


AANWENDING. Verlijmingspleister voor de behandeling van de voegen tussen de pleisterplaten met dunne randen (techniek met verstevigingsstroken en bepleistering).
GEBRUIKSWIJZE. Verhoudingen : 1 kg poeder in 0,42 liter water uitgieten. Gebruiksduur : 2 uur. Gebruiksgrens : + 5° C.

NETTO GEWICHT 5 KG - HAND VERWERKING

I INTONACO E COLLA PER GIUNTURE

CAMPO DI APPLICAZIONE. Intonaco e colla per giuntura pannelli d'ornamento di gesso con contorni assottigliati (tecnica striscia e intonaco).
UTILIZZAZIONE. Proporzione : 1 chilo di polvere per 0,42 l d'acqua. Durata d'utilizzazione : 2 ore. Temperatura minima d'utilizzazione : + 5° C.

PESO NETTO 5 KG - USO MANUALE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



POIDS NET
5 KG

E PASTA DE AGARRE PARA JUNTAS

APLICACION. Pasta de agarre para el tratamiento de las juntas entre placas de carton yeso con cantos romos (tecnica de la cinta y enlucido).
MODO DE EMPLEO. Mezola : 1 Kg de polvo para 0,42 litro de agua. Tiempo para el uso : 2 horas. Limite para el uso : + 5° C.

PESO NETO 5 KG - APLICACION MANUAL

P REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

APLICACÃO. Tratamento das juntas: De obras em placas definidas pelo DTU n° 25.41 & DTU 25.42 (divisórias, tectos e revestimento). Para aplicação na juntas entre duas placas de gesso.
ARMAZENAGEM. 9 meses, a contar da data mencionada, na embalagem de origem e ao abrigo da humidade.

PREPARAÇÃO. Massa: Juntar lentamente 1 kg de pó em 0,42 litro de água (10 a 11 litros de água por sacos de 25 kg). Mistura: manual ou com máquina. Duração da utilização: 2 horas. Temperatura de utilização: superior a 5° C.

PESO LÍQUIDO 5 KG - APLICAÇÃO MANUAL

PL GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA PŁYT ZA POMOCĄ TAŚMY

ZASTOSOWANIE. Do łączenia płyt (ścianki przedziałowe, płyty sufitowe), do systemów podwójnych płyt gipsowo-kartonowych / izolacyjnych.

NAKLADANIE. Prosimy odnieść się do karty technicznej
PRZYGOTOWANIE. Wsypać powoli 1 kg proszku do mniej więcej 0,42 l wody. Wymieszać ręcznie lub maszynowo. Czas użycia po wymieszaniu: 2 godziny. Stosować w temperaturze powyżej 5° C.
PRZECHOWYWANIE. 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.

WAGA NETTO 5 KG - NAKŁADANIE RĘCZNE

R ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ. Заделка утоненных стыков ГКЛ с армирующей лентой, выравнивание и отделка поверхности.
ОСНОВА. Подходит для всех типов ГКЛ, закрепленных в соответствии с нормами DTU 25.41 & DTU 25.42 (перегородки, потолки и обшивка), ГКЛ с теплоизоляционным слоем, перегородок и стен.

НАНЕСЕНИЕ. Обратитесь к технической документации.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Медленно всыпать 1 кг порошка в 0,42 л воды. Перемешать вручную или механически. Время использования приготовленной смеси: 2 часа. Температура применения: выше +5° C.
ХРАНЕНИЕ. 9 месяцев в неоткрытой оригинальной упаковке, беречь от влажности.

ВЕС NETTO 5 KG - ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

SEMIN
1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com



CE

07

CE 78

2 HEURES

Société SEMIN
1a, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

3B - EN 13963 :
septembre 2005

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre
Réaction au feu A1
Résistance à la flexion PND
DoP N°: 3585501006449
Disponible sur www.semin.com

تسمية المنتج : طلاء CE78 سريع
البلد المنشأ أو المصدر : فرنسا
اسم و عنوان المستورد : ش.م.م. سمين الجيري
حي صوما كوب عمارة ب 05 بجاية الجزائر