



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PRÉGYLYS 15 PTR

Description

Enduit Joints poudre à Prise Très Rapide (PTR).
Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

+ produit

- Redoublement du joint dans la 1/2 journée
- Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
45 min à 1h	45 min à 1h30	7 jours Conformément au DTU 25.41	12 L / 25 kg	330 g/m ²	25 kg = 75 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
99238	sac de 25kg	50	1250	3334160304270

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle



image non contractuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr