

**K20**  
**H<sub>2</sub>O**



## PROTECTION ET DÉCORATION DES BOIS ET MÉTAUX EN PHASE AQUEUSE



K20 est une peinture multi-supports pour bois et métaux, dotée d'un anti-rouille de nouvelle génération qui entretient durablement les supports neufs ou à rénover. Idéale pour tous types de bois, sa formule est enrichie en promoteur d'adhérence permettant une application sur le galvanisé et tous métaux non ferreux. D'aspect satin, sans odeur, elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Grâce à sa texture très fluide, elle vous garantit un rendu parfait.



## LA SOLUTION KIRIOL

### BOIS & MÉTAUX

- Multi-supports
- Protection des bois, métaux ferreux et non ferreux
- Anti-rouille, agent anticorrosion
- Forte adhérence
- Sans odeur



NETTOYAGE  
À L'EAU



INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR



RECOUVRABLE  
APRÈS 12H



APPLICATION :  
BROSSE, ROULEAU,  
PISTOLET



SEC AU TOUCHER  
APRÈS 4H



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMPOSITION	Liant : assemblage spécifique de résines alkydes Pigment : oxyde de titane rutilé traité Diluant : eau
CONDITIONNEMENT	0,75 litre et 2,5 litres
ASPECT DU FEUIL SEC	Satin tendu (brillant spéculaire : 50° à 60°)
DENSITÉ	1,30 + / - 0,03 pour le blanc
EXTRAIT SEC	48% + / - 2%
TEMPS DE SÉCHAGE	
SEC AU TOUCHER	4H
RECOUVRABLE	12H
RENDEMENT	10m <sup>2</sup> / litre
CONSERVATION	12 mois sous abri à température ambiante entre 0°C et 35°C Conserver à l'abri du gel

## MODE D'EMPLOI

### ► PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Appliquer sur surfaces propres, sèches et saines.

- sur FER ET ACIER TRÈS ROUILLÉS : Brosser à l'aide d'une brosse métallique les parties rouillées, puis appliquer 2 couches de K20. Pour une meilleure durabilité passer avant la mise en peinture la SOUS-COUCHE PRO ANTIROUILLE CAMI.
- sur FER ET ACIER NEUFS OU PEU ROUILLÉS : Éliminer avec une brosse métallique les parties rouillées puis appliquer 2 couches de K20. Attention : Ne pas utiliser de convertisseur de rouille.
- sur GALVANISÉ OXYDÉ : Brosser au préalable les parties attaquées avant application de 2 couches de K20.
- sur GALVANISÉ, MÉTAUX NON FERREUX NEUFS : Éliminer toutes traces de corps gras ou de traitement de surface à l'aide du Dégraissant Phosphatant GMC. Après rinçage et séchage, passer 2 couches de K20.

Pour une meilleure durabilité, après dégraissage, passer une sous-couche de PRIM TS 27 AQUA GMC.

Attention : Le métal traité par le Dégraissant Phosphatant GMC doit être recouvert dans un délai de 8h à 12h maximum.

- sur BOIS NEUF : Appliquer une première couche diluée à 10%, égrener la première couche une fois sèche avant d'appliquer une seconde couche non diluée.
- sur BOIS DÉJÀ PEINT : Éliminer les parties non-adhérentes, poncer, dépoussiérer et appliquer 2 couches de K20.

### ► APPLICATION DE K20 :

- Bien homogénéiser la peinture avant application.
- Matériel : Brosse, rouleau ou pistolet.
- Conditions d'applications : Entre 10°C et 25°C par temps sec.
- Bien respecter le rendement de 10m<sup>2</sup> par litre et par couche pour une protection optimale anticorrosion.
- Bien refermer la boîte après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

La teinte finale est obtenue après séchage complet.

### ► NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	NFT 36 005 - Famille I - Classe 4a
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Appliquer et faire sécher la peinture dans un endroit bien ventilé. Après ouverture, stocker dans un endroit bien ventilé. Consulter la fiche de données de sécurité correspondante : <a href="http://www.kiriol.fr">www.kiriol.fr</a>
ENVIRONNEMENT	Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier, l'égout ou la poubelle. Éliminer le contenu et récipient en déchetterie conformément à la réglementation nationale.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit cat (A/i): 140g/l (2010). Ce produit contient max 30g/l COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les supports seront conformes au DTU 59.1 en vigueur. Mise à jour décembre 2013. Mäder Colors - Peintures CAMI GMC - Rue des Champs - BP 15 - 62161 Maroeuil  
Service Consommateurs : 0825 825 215 (0,15€ TTC/min) - [www.peintures-cami.fr](http://www.peintures-cami.fr) - [www.kiriol.fr](http://www.kiriol.fr)