

**Domaine d'emploi et description**

La **Bande d'Arase PE** empêche les remontées d'humidité et l'absorption d'eau au sein des murs porteurs.

Bande souple d'étanchéité à base de polyéthylène.  
Conformes à la norme

**Caractéristiques générales**

Caractéristique	Valeur	Unité	Norme
Etanchéité à l'eau	<b>W1</b>		1928
Masse surfacique	<b>257</b>	g/m <sup>2</sup>	1849-2
Résistance au clou (LxT)	<b>70 x 55</b>	N	12310-2
Contrainte de traction (LxT)	<b>18 x 16</b>	N/mm <sup>2</sup>	12311-2
Allongement de rupture (LxT)	<b>563 x 703</b>	%	12311-2
Perméance à la vapeur d'eau	<b>0,374</b>	g/m <sup>2</sup> /jr	1931

**Dimensions et conditionnements**

	Caractéristiques				Unité
Epaisseur	0,36	0,36	0,36	0,36	Mm
Largeur	0,26	0,26	0,36	0,50	MI
Longueur	25,00	50,00	50,00	50,00	MI

Les bandes sont conditionnées en sac de 4 unités.